# Karta produktu: DEHNcare ArcFit - zastosowanie wewnętrzne

## NEW APJ ID 106 (787 624)

Ilustracje nie są wiążące



Ilustracje nie są wiążące

| Typ<br>Nr kat. | APJ ID 106<br>787 624 |
|---|---|
| Arc fault protection class (box test 7 kA / 0.5 s – single-pole) | APC 2 |
| Arc energy ($W_{arc}$ or $W_{LBP}$) | 320 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc) | 18 cal / cm² *) |
| Arc Rating – ELIM (Open Arc) | 13 cal / cm² |
| PPE category (NFPA 70E) | PPE 2 |
| Material | Cotton (52%), modacrylic (22%), viscose (19%), para-aramid (6%), static inhibitors (1%) |
| Weight per unit area | 450 g/m² |
| Material (sewing thread) | Kevlar (100%) |
| Standard | IEC 61482-2, EN ISO 11612, EN 1149-5, EN ISO 13688, EN ISO 11611, EN 17353 |
| Primary colour | grey |
| Secondary colour | black |
| Zipper | red |
| Size (international) | 106 (L-L) |
| Design code | JIGRBLRE0000P0000 |
| Waga | 1.110 g |
| Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU) | 62033210 |
| GTIN (EAN) | 4013364490307 |
| Jed. Op. | 1 szt. |

*) Tkanina zewnętrzna po wstępnej obróbce

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.