

NEW APJ ID F 50 (787 638)



Ilustracje nie są wiążące

Ilustracje nie są wiążące

Bitte beachten Sie: Die Angabe der Schutzklasse ist nur für die Prüfung nach EN 61482-2 (Single-Pole) gültig. Für die Prüfung nach EN 61482-2 (Three-Phase) sind die Angaben für die Prüfung nach EN 61482-2 (Three-Phase) zu beachten.

Ważne informacje: Podane dane techniczne dotyczą tylko testów z pojedynczą fazą (Single-Pole). W przypadku testów z trzema fazami (Three-Phase) należy zastosować dane techniczne z tabeli poniżej.

Typ	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80
Waga (kg)	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3,0	3,1
Waga (g)	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100
Waga (g/m ²)	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450

DEHNcare ArcFit Indoor / Outdoor

Techniczne dane techniczne (EN 61482-2):

Typ	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80
Waga (kg)	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3,0	3,1
Waga (g)	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100
Waga (g/m ²)	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450

Typ	APJ ID F 50
Nr kat.	787 638
Arc fault protection class (box test 7 kA / 0.5 s – single-pole)	APC 2
Arc energy (W_{arc} or W_{LEP})	320 kJ
Arc Rating – ATPV (Open Arc)	18 cal / cm ² *)
Arc Rating – ELIM (Open Arc)	13 cal / cm ²
PPE category (NFPA 70E)	PPE 2
Material	Cotton (52%), modacrylic (22%), viscose (19%), para-aramid (6%), static inhibitors (1%)
Weight per unit area	450 g/m ²
Material (sewing thread)	Kevlar (100%)
Standard	IEC 61482-2, EN ISO 11612, EN 1149-5, EN ISO 13688, EN ISO 11611, EN 17353
Primary colour	grey
Secondary colour	black
Zipper	red
Size (international)	50 (2XL/3XL)
Design code	JIGRBLRE0000P0000
Waga	960 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	62033210
GTIN (EAN)	4013364490420
Jed. Op.	1 szt.

*) Tkanina zewnętrzna po wstępnej obróbce

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.