Karta produktu: DEHNcare ArcFit - zastosowanie zewnętrzne

NEW APJ OD OG 50 (787 352)

Ilustracje nie są wiążące



Ilustracje nie są wiążące

Typ Nr kat.	APJ OD OG 50 787 352
Arc fault protection class (box test 7 kA / 0.5 s – single-pole)	APC 2
Arc energy (W_{arc} or W_{LBP})	320 kJ
Arc rating – ATPV (open arc)	16 cal / cm² *)
Arc rating – ELIM (open arc)	13 cal / cm²
PPE category (NFPA 70E)	PPE 2
Material	Modacrylic (40%), viscose (59%), static inhibitors (1%), PU membrane: meta-armid knitting (100%)
Weight per unit area	330 g/m²
Material (sewing thread)	Kevlar (100%)
Standard	IEC 61482-2, EN ISO 11612, EN 1149-5, EN ISO 20471, EN 13034, EN ISO 13688, EN ISO 11611
Primary colour	fluorescent orange
Secondary colour	grey
Zipper	red
Size (international)	50 (M)
Design code	JOORGRRE0000P0000
Waga	830 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	62033911
GTIN (EAN)	4013364478183
Jed. Op.	1 szt.

*) Tkanina zewnętrzna po wstępnej obróbce

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.