# Karta produktu: DEHNcare ArcFit - zastosowanie zewnętrzne

## NEW APJ OD OG F 36 (787 831)

Ilustracje nie są wiążące



Ilustracje nie są wiążące

| Typ<br>Nr kat. | APJ OD OG F 36<br>787 831 NEW |
|---|---|
| Arc fault protection class (box test 7 kA / 0.5 s – single-pole) | APC 2 |
| Arc energy ($W_{arc}$ or $W_{LBP}$) | 320 kJ |
| Arc rating – ATPV (open arc) | 16 cal / cm² *) |
| Arc rating – ELIM (open arc) | 13 cal / cm² |
| PPE category (NFPA 70E) | PPE 2 |
| Material | Modacrylic (40%), viscose (59%), static inhibitors (1%), PU membrane: meta-armid knitting (100%) |
| Weight per unit area | 330 g/m² |
| Material (sewing thread) | Kevlar (100%) |
| Standard | IEC 61482-2, EN ISO 11612, EN 1149-5, EN ISO 20471, EN 13034, EN ISO 13688, EN ISO 11611 |
| Primary colour | fluorescent orange |
| Secondary colour | grey |
| Zipper | red |
| Size (international) | 36 (S) |
| Design code | JOORGRRE0000P0000 |
| Waga | 880 g |
| Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU) | 62033911 |
| GTIN (EAN) | 4013364491700 |
| Jed. Op. | 1 szt. |

*) Tkanina zewnętrzna po wstępnej obróbce

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.